FICHE TECHNIQUE

Mortexia pate a joint D1
Mortier pour joints minces de carrelage
Conforme a norme NF EN 12004 et DTU 52.2et DTU 25.1 et NF EN 13888

DESCRIPTION

Le **MORTEXIA pate a joint**

Réalisation de joints de carrelage de 1 à 6 mm de large : jointoiement des faïences, des marbres et pierres naturelles, des grès cérame et des pâtes de verre
Étalement facile
Finition lisse parfaite
Produit crémeux, ne colle pas aux outils

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

s'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de ciment
nettoyer par grattage, si nécessaire
ces opérations favoriseront une bonne tenue du joint, un séchage et une couleur homogènes

Condition d'application

température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud

application

Gâcher le **Mortexia pate a joint** avec de l'eau propre et mélanger soigneusement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et onctueuse (application verticale) ou fluide (application horizontale).
Le **Mortexia pate a joint** gâché doit être utilisé dans un délai de 1 heure (à 20°C)

Application

Il s'applique dans les mêmes conditions qu'un jointoiement traditionnel : étaler le mortier dans les joints avec une taloche ou truelle et enlever l'excédent en raclant de préférence en diagonale.Pour les supports horizontaux on préparera un **Mortexia pate a joint** plus fluide afin de pouvoir faire le remplissage des joints à l'aide d'un balai ou d'une brosse.

. caractéristique de mise œuvre

urée pratique d'utilisation : jusqu'à 2 heures
délai de durcissement complet : 12 heures
délai de mise en circulation : 24 heures
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.
largeur des joints : de 1 à 6 mm

Performance

densité du mortier durci : 1,6
classification selon NF EN 13888 : CG2 WA
classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Consommation

Largeur du joint en mm	Formats des carreaux en cm					
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	11 x 24	20 x 20	30 x 30
2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
6	1,3	1,2	0,9	0,9	0,7	0,6

Conditionnement

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
sac de 10 kg (conditionné par pack de 2x10 kg, blanc pur et gris ciment uniquement, palette filmée complète de 64 sacs, soit 640 kg)
sac de 5 kg (conditionné par pack de 4x5 kg, palette filmée complète de 132 sacs, soit 660 kg)

ite Web: www.mortexia.com
dresse : Theniet Lahjar - MEDEA -
ob: 0560 01 14 86